160 OMNILAY

PRÉPARATION DES SUPPORTS

LES «PLUS» PRODUIT

- Régule la porosité des supports
- Améliore l'adhérence des ragréages
- Évite la déshydratation trop rapide des enduits
- Atténue l'effet de bullage

SANS SOLVANT

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Prêt à l'emploi
- Fabriqué dans un site ISO 14 001

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ PRIMAIRE POUR SUPPORTS NORMALEMENT ABSORBANTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire d'adhérence, **160 OMNILAY** régule la porosité des supports et facilite l'application des enduits de sol et des colles. Il est spécialement formulé pour la préparation des supports base ciment normaux ou faiblement poreux.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Sols** : intérieurs

Supports admissibles

- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton
- Élément préfabriqué

Produits associés

- Enduit de lissage
- Enduit de ragréage
- Enduit de dressage
- Mortier colle
- Colle décoration

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : liquide blanc
- **Densité** : 1 ± 0,1
- **pH** : 8,5 ± 1
- **Classement** : ininflammable, non toxique
- **Composition** : Dispersion aqueuse de copolymères acryliques

MODE D'EMPLOI

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration, les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle ou d'enduit.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas les supports doivent être dépoussiérés.

Préparation du produit

- **160 OMNILAY** est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Application

- La mise en œuvre s'effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support. Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- En cas de support poreux, prévoir une 2ème couche lorsque la 1ère est bien sèche.

- Temps de séchage : 30 min à 1 h selon la nature du support, la température et l'humidité relative.

- **160 OMNILAY** peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher.

- Le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h, dans le cas contraire réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et +30°C.
- Nettoyage produit frais à l'eau.
- Nettoyage produit sec à la vapeur d'eau.
- Port des gants et lunettes recommandé.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.

CONSOMMATION

- 100 à 200 g/m² suivant la porosité du support.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.

PALETTISATION

- 28 bidons de 20 litres (560 kg).

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Visé dans les certifications enduits de sol et colles à carrelage CSTB Certified.
- Visé dans les systèmes sous A.T.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78